

CAH130

PC/ABS 合金

主要特征 FEATURES	主要应用 APPLICATIONS
<ul style="list-style-type: none">• UL94 HB@1.5mm• HDT 90°C• 高流动	<ul style="list-style-type: none">• 注塑成型• 电子类产品壳体

性能 ^[1]	测试标准	测试条件	国际单位 S.I.	典型值 ^[1,2] S.I.
比重	ISO 1183	23°C	g/cm ³	1.07
拉伸强度	ISO 527	50mm/min	MPa	47
断裂伸长率	ISO 527	50mm/min	%	32
弯曲强度	ISO 178	2mm/min	MPa	75
弯曲模量	ISO 178	2mm/min	MPa	2100
悬臂梁缺口冲击强度	ISO 180	4 mm, 23°C	KJ/m ²	35
热变形温度	ISO 75	1.80MPa,4mm	°C	90
体积电阻率	IEC60093	-	Ω·cm	10 ¹⁶
收缩率	ISO 294	23°C	%	0.5-0.7
阻燃性	UL94	1.5mm	Class	HB

[1] 染色料的性能可能与以上数值有不同。

[2] 典型值是指实验室平均数据，仅用于使用时的参考，不作为产品的标准

建议加工条件	
建议熔体加工温度	230-250°C
建议模具温度	50-80°C
建议干燥温度/时间	85-95°C / 4~6hr
建议注塑速度	低速到中速

以上数值仅供注塑机参考使用，可根据不同机型、不同模具以及产品要求，对上述工艺做适当调整